

JASS 5 構造体強度補正值₂₈S₉₁の標準値（むつ市）

セメントの種類：普通ポルトランドセメント

コンクリートの打込みから28日までの期間の予想気温 θ の範囲 (°C)	補正值 (N/mm ²)	適用期間
$8 \leq \theta$	3	4/4~10/27
$0 \leq \theta < 8$	6	2/10~4/3 10/28~12/17
$0 > \theta$	—	12/18~2/9

寒中コンクリート適用期間

該当基準	適用期間
打込み日を含む旬の日平均気温（平滑平年値）が 4°C以下の期間	11/21~3/31
コンクリート打込み後 91 日までの積算温度 M91 が 840° D・D を下回る期間	該当期間なし 最小積算温度 12/9 = 881.8° D・D

暑中コンクリート適用期間

該当基準	適用期間
日平均気温の平年値が 25°Cを超える期間	該当期間なし

※1991年～2020年の日平均気温平滑平年値を使用